



رزین KC 220 کاپلیمر امولسیونی وینیل استات، اکریلات، و ورساتیک اسید وینیل استر می‌باشد که با هر نسبتی با آب قابل رقیق شدن بوده و فیلم آن پس از خشک شدن شفاف، نرم و انعطاف پذیر می‌باشد.

#### موارد استفاده

- ✓ رنگ پلاستیک داخل ساختمان
- ✓ نمای ساختمانی
- ✓ انواع چسب
- ✓ رنگ بیرون ساختمان
- ✓ پرایمر
- ✓ ایزولاسیون

#### مشخصات فنی

| ظاهر                                                | امولسیون سفید رنگ |
|-----------------------------------------------------|-------------------|
| درصد مواد جامد                                      | 50±1%             |
| ویسکوزیته (Brookfield RTV, Spindle 7, 20 rpm, 20°C) | 20000-50000cP     |
| pH                                                  | 4-5               |
| حداقل دمای تشکیل فیلم                               | 0°C               |
| منومر آزاد                                          | کمتر از 3 / 0 %   |

#### شرایط نگهداری

رزین KC 220 در شرایط معمولی به مدت یکسال قابل نگهداری می‌باشد. از یخ زدگی و تابش مستقیم نور خورشید اجتناب شود. پس از هر بار استفاده از بسته بودن کیسه پلی اتیلنی و درب بشکه اطمینان حاصل نمایید.

#### بسته بندی

این رزین در بشکه های ۲۰۰ کیلوگرمی فلزی بسته بندی می‌گردد. همچنین بنا به سفارش مشتری امکان عرضه در بسته بندی‌های دیگر نیز وجود دارد.

#### نکات ایمنی

لطفاً به برگ اطلاعات ایمنی مراجعه شود.