



رزین KC 225 کوپلیمر امولسیون وینیل استات و اکریلات می باشد که با هر نسبتی با آب قابل رقیق شدن بوده و فیلم آن پس از خشک شدن شفاف، نرم و انعطاف پذیر می باشد.

#### موارد استفاده

- ✓ رنگ پلاستیک
- ✓ نمای ساختمانی
- ✓ چسب کاشی
- ✓ انواع کنیتکس
- ✓ پوشش های سلولزی
- ✓ پوشش های تزئینی

#### مشخصات فنی

ظاهر	امولسیون سفید رنگ
درصد مواد جامد	50±1%
ویسکوزیته (Brookfield RTV, Spindle 7, 20 rpm, 20°C)	1000-3000cP
pH	4-5
حداقل دمای تشکیل فیلم	0°C
منومر آزاد	کمتر از ۳ / ۰ %

#### شرایط نگهداری

رزین KC 225 در شرایط معمولی به مدت یکسال قابل نگهداری می باشد. از یخ زدگی و تابش مستقیم نور خورشید اجتناب شود. پس از هر بار استفاده از بسته بودن کیسه پلی اتیلنی و درب بشکه اطمینان حاصل نمایید.

#### بسته بندی

این رزین در بشکه های ۲۰۰ کیلوگرمی فلزی بسته بندی می گردد. همچنین بنا به سفارش مشتری امکان عرضه در بسته بندی های دیگر نیز وجود دارد.

#### نکات ایمنی

لطفا به برگ اطلاعات ایمنی مراجعه شود.