



رزین KH 100 هموپلیمر امولسیون بر پایه پلی وینیل استات می باشد، که به هر نسبتی قابلیت رقیق شدن با آب را داشته و فیلم آن پس از خشک شدن بی‌رنگ و شکننده است.

#### موارد استفاده

✓ چسب چوب ✓ صنایع سلولزی ✓ آهار تکمیل موکت ✓ آهار تکمیل مسنوجات نپافته

#### مشخصات فنی

ظاهر	امولسیون سفید رنگ
درصد مواد جامد	50±1%
ویسکوزیته (Brookfield RTV, Spindle 7, 20 rpm, 20°C)	50000-70000cP
pH	4-5
حداقل دمای تشکیل فیلم	15°C
دما انتقال شیشه‌ای	30°C
چگالی	1.06 - 1.1 g/cm <sup>3</sup>
منومر آزاد	کمتر از 3 / 0 %

#### شرایط نگهداری

رزین KH 100 در شرایط معمولی به مدت یکسال قابل نگهداری می‌باشد. از یخ زدگی و تابش مستقیم نور خورشید اجتناب شود. پس از هر بار استفاده از بسته بودن کیسه پلی اتیلنی و درب بشکه اطمینان حاصل نمایید.

#### بسته بندی

این رزین در بشکه‌های ۲۰۰ کیلوگرمی فلزی بسته بندی می‌گردد. همچنین بنا به سفارش مشتری امکان عرضه در بسته بندی‌های دیگر نیز وجود دارد.

#### نکات ایمنی

لطفاً به برگ اطلاعات ایمنی مراجعه شود.