



رزین KH 115 هموپلیمر امولسیون بر پایه پلی وینیل استات می باشد. این رزین بسیار رقیق بوده و فیلم آن شفاف، بی‌رنگ و شکننده می‌باشد.

موارد استفاده

✓ آهار فرش ماشینی ✓ آهار موکت ✓ صنایع نساجی

مشخصات فنی

ظاهر	امولسیون سفید رنگ
درصد مواد جامد	۵۴±۱%
ویسکوزیته (Brookfield RTV, Spindle 7, 20 rpm, 20°C)	۱۰۰۰-۱۵۰۰cP
pH	۴-۵
حداقل دمای تشکیل فیلم	۱۵°C
منومر آزاد	کمتر از ۳ / ۰ %

شرایط نگهداری

رزین KH 115 در شرایط معمولی به مدت یکسال قابل نگهداری می‌باشد. از یخ زدگی و تابش مستقیم نور خورشید اجتناب شود. پس از هر بار استفاده از بسته بودن کیسه پلی اتیلنی و درب بشکه اطمینان حاصل نمایید.

بسته بندی

این رزین در بشکه‌های ۲۰۰ کیلوگرمی فلزی بسته بندی می‌گردد. همچنین بنا به سفارش مشتری امکان عرضه در بسته بندی‌های دیگر نیز وجود دارد.

نکات ایمنی

لطفاً به برگ اطلاعات ایمنی مراجعه شود.