



رزین KH 125 هموپلیمر امولسیون بر پایه پلی وینیل استات می‌باشد. این رزین با هر نسبتی با آب قابل رقیق شدن بوده و فیلم آن پس از خشک شدن بی‌رنگ، شفاف و نرم می‌باشد.

#### موارد استفاده

✓ آهار فرش ماشینی ✓ چسب صحافی ✓ آهار موکت ✓ تولید خمیر کفپوش

#### مشخصات فنی

ظاهر	امولسیون سفید رنگ
درصد مواد جامد	۵۲±۱%
ویسکوزیته (Brookfield RTV, Spindle 7, 20 rpm, 20°C)	۶۰۰۰۰-۸۰۰۰۰cP
pH	۴-۵
حداقل دمای تشکیل فیلم	۱۵°C
منومر آزاد	کمتر از ۳ / ۰ %

#### شرایط نگهداری

رزین KH 125 در شرایط معمولی به مدت یکسال قابل نگهداری می‌باشد. از یخ زدگی و تابش مستقیم نور خورشید اجتناب شود. پس از هر بار استفاده از بسته بودن کیسه پلی اتیلنی و درب بشکه اطمینان حاصل نمایید.

#### بسته بندی

این رزین در بشکه های ۲۰۰ کیلوگرمی فلزی بسته بندی می‌گردد. همچنین بنا به سفارش مشتری امکان عرضه در بسته بندی‌های دیگر نیز وجود دارد.

#### نکات ایمنی

لطفا به برگ اطلاعات ایمنی مراجعه شود.