



رزین KS 408 امولسیون بر پایه استایرن و منومرهای اکریلیکی می باشد که فیلم خشک آن شفاف ، انعطاف پذیر و چسبناک می‌باشد. از مزایای این محصول می‌توان به پیگمنت پذیری بالا و مقاومت شست و شوی عالی اشاره کرد.

موارد استفاده

- ✓ عایق های رطوبتی
- ✓ پوشش‌های آب بند
- ✓ مولتی کالر
- ✓ انواع چسب (بتن ، کاشی)
- ✓ ملات‌های ساختمانی
- ✓ چسب سلفون

مشخصات فنی

ظاهر	امولسیون سفید رنگ
درصد مواد جامد	$50 \pm 1\%$
ویسکوزیته (Brookfield RTV, Spindle 7, 20 rpm, 20°C)	۴۰۰۰-۸۰۰۰cP
pH	۸-۹
حداقل دمای تشکیل فیلم	۰°C
دمای انتقال شیشه	-۵°C
چگالی	1.01 g/cm^3
منومر آزاد	کمتر از ۳ / ۰ %

شرایط نگهداری

رزین KS 408 در شرایط معمولی به مدت یکسال قابل نگهداری می‌باشد. از یخ زدگی و تابش مستقیم نور خورشید اجتناب شود . پس از هر بار استفاده از بسته بودن کیسه پلی اتیلنی و درب بشکه اطمینان حاصل نمایید.

بسته بندی

این رزین در بشکه های ۲۰۰ کیلوگرمی فلزی بسته بندی می گردد. همچنین بنا به سفارش مشتری امکان عرضه در بسته بندی‌های دیگر نیز وجود دارد.

نکات ایمنی

لطفا به برگ اطلاعات ایمنی مراجعه شود.